

TUBICOAT DSH

Karakteri	Renk koyulaştırma efekti veren polimer dispersiyon
Kimyasal Karakteri	Polimer dispersiyon
Görünümü	Beyaz sıvı
İyonik karakteri	Non-iyonik
pH değeri	5.5 – 8.5
20°C’de özgül ağırlığı	~ 1.0
Dayanımı	TUBICOAT DSH 40°C’nin üstündeki sıcaklıklara karşı hassastır. Ürün soğuğa karşı hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı ojinal ambalajında en az 12 ay depolanabilir.

Özellikleri

TUBICOAT DSH tekstil materyallerinin bitim işlemleri ve kaplama uygulamaları için kullanılan elastomerik dispersiyondur. Ürünün başlıca özellikleri aşağıda belirtilmiştir :

- Renk derinliği ve koyultma efekti sağlar.
- Kumaşa parlaklık kazandırır.
- Anti-pilling özelliğini geliştirir.
- Yumuşak tuşe ve yüzey düzgünlüğü sağlar.
- Sararma eğilimi azdır.
- İyi yıkama dayanımına sahiptir.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

TUBICOAT DSH su ile her oranda seyreltilebilir.

Uygulama alanları

TUBICOAT DSH genellikle emdirme metodu ile uygulanır.

TUBICOAT DSH tüm doğal ve rejenere selüloz elyaflar için olduğu gibi bunların sentetiklerle karışımları için kullanılabilir.

Reçete tavsiyeleri

Fular aplikasyonu :

10.0 – 50.0 g/l TUBICOAT DSH

Kurutma: 130 – 150 °C , 3 – 1 dk.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Haziran, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com