

## DENIMCOL FIX RUB

<b>Karakteri</b>	Sürtme haslığı özelliklerini geliştiren, yüksek etkiye sahip koyu renkli denimler için ard işlem malzemesi
<b>Kimyasal Karakteri</b>	Özel çapraz bağlayıcı malzeme
<b>Görünümü</b>	Kahverengi sıvı
<b>İyonik karakteri</b>	Katyonik
<b>pH değeri</b>	4.0 - 6.0
<b>20°C'de özgül ağırlığı</b>	~1.0
<b>Dayanımı</b>	DENIMCOL FIX RUB sert suya, elektrolitlere ve pratikte kullanılan asit ve kostik soda konsantrasyonlarına karşı dayanıklıdır. Non-iyonik ve katyonik ürünlerle kolaylıkla kombine edilebilir. Anyonik ürünlerle birlikte kullanıldığında çökmeler meydana gelir.  40°C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz. Kullanmadan önce karıştırınız. Ürün soğuğa karşı hassas olup; düşük sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler ısıtma ve karıştırma ile giderilebilir.

## Özellikleri

DENIMCOL FIX RUB, özellikle koyu kalitedeki denim ürünlerin kuru ve özellikle ıslak sürtünme haslığını belirgin şekilde iyileştirir. Ürün ayrıca boyama ve baskıların ard işlemi için de uygulanabilir.

Işık, yıkama ve temas yüzeyleri gibi faktörlerin haslık üzerinde olumsuz bir etkisi fark edilememiştir. Ürünün tuşesi uygulamadan etkilenmez. Uygulama yapılan kumaşın pilling davranışı iyileştirilir. Herhangi bir ton sapmasına yol açmaz.

## Uygulama tekniği

### Seyreltme talimatı

Asit, 5.0 – 5.5 pH elde edilecek şekilde önceden ayarlanmalıdır, banyoya daha sonra DENIMCOL FIX RUB eklenir. Ürün soğuk su ile seyreltilir.

### Uygulama alanları

Denim kalitelerinin birbirinden farklı davranışa sahip olması nedeniyle ön testlerin yapılması gerekmektedir.

## Tamburlu yıkama makinesinde çektirme

Ham maddenin haşıl işlemi:  
Banyo oranı: 1:6 – 1:7

% 0.5 - 1.0 BEISOL T 2090 G  
0.5 - 1.0 g/l DENIMCOL CLEAN SMX

pH değeri: 4.0 - 4.5 (asetik asit ile)  
İşlem sıcaklığı: 40 °C  
İşlem süresi: 10 - 15 dk  
Durulama

## DENIMCOL FIX RUB uygulaması

Banyo oranı: 1:8

4.0 - 8.0 % DENIMCOL FIX RUB (asetik asit ile pH değeri: 4.0 - 4.5 ayarlanır)

İşlem sıcaklığı: 40 °C  
İşlem süresi: 10 dk

Tuşenin daha iyi olması için aynı banyoya DENIMCOL SOFT KRE ilavesi  
3.0 - 6.0 % DENIMCOL SOFT KRE

pH değeri: 4.0 - 4.5 (asetik asit ile)  
İşlem sıcaklığı: 40 °C  
İşlem süresi: 10 - 15 min  
Sıkma ve kurutma işlemi

Zararlı gazlardan dolayı indigo boyalı ürünlerin sararmasını önlemek amacıyla DENIMCOL SOFT KRE ilave uygulaması yapılması tavsiye edilir.

**Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.  
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Ağustos, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)