

TUBIGAT A 60

Karakteri	Pigment baskı için emülgatör
Kimyasal Karakteri	EO bileşimi
Görünümü	Viskoz, hafif sarımsı - kahverengimsi sıvı
iyonik karakteri	Non-iyonik
pH değeri	6.0 – 8.0 (%1 çözelti)
Dayanımı	TUBIGAT A 60, pigment baskıda kullanılan tüm yardımcı kimyasallarla ve boyarmaddelerle uyumludur. Ürün soğuğa karşı belirli ölçüde hassastır. Düşük sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler ısıtma ve karıştırma ile kaybolur.
Depolama	Serin ve kuru yerde, orjinal ambalajında 12 ay muhafaza edilebilir. Nemden koruyunuz. Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, açılan ambalajlar kullanıldıktan sonra tekrar sıkıca kapatılmalıdır.

Özellikleri

Performans

TUBIGAT A 60, baskı patlarının çalışma özelliklerini iyileştirir ve baskı patlarının şablonda kuruma riskini azaltır, böylece birçok durumda yaygın olarak kullanılan diğer yardımcı malzemelerin eklenmesine gerek duyulmamaktadır. TUBIGAT A 60, pigment boyarmadde ve bağlayıcı dispersiyonları üzerinde stabilize edici bir etkiye sahiptir ve tekstil baskıda yaygın olarak kullanılan her çeşit white spirit üzerinde çok iyi emülsiyon edici etkiye sahiptir. Böylelikle white spirit içeren pigment baskı patlarının hazırlanması oldukça kolaylaşır.

Uygulama tekniği

TUBIGAT A 60 ile yarı emülsiyonlar, özellikle pigment baskı için kolay ve basit bir şekilde üretilebilir.

Tüm emülgatörler gibi TUBIGAT A 60 da su fazına eklenir. Katı kıvam sağlamak için genellikle tamamen sentetik veya yüksek viskoziteli doğal kıvamlaştırıcılar kullanılır. Emülsiyon hazırlanmasındaki diğer basamaklar aynıdır. White spirit eklenmeden önce kıvamlaştırıcının tamamen şişmiş olmasına dikkat edilmelidir.

White spirit içeren baskı patlarında TUBIGAT A 60'ın uygulama miktarı 10 - 20 gr / kg'dır. White spirit içermeyen baskı patlarında çalışma özelliklerini iyileştirmek için kullanılan TUBIGAT A 60'ın uygulama miktarı 5.0 - 10.0 g/kg'dır.

Reçete tavsiyeleri

x	g	Su
1.0 – 2.0	g	CHT ENTSCHAUMER BSN
5.0 – 10.0	g	TUBIGAT A 60
50.0 – 250.0	g	TUBIFAST
y	g	TUBIVIS
2.0 – 10.0	g	TUBISOFT
5.0 – 10.0	g	TUBIFIX
1,000.0 g		

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Nisan, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany
Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com
CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,
Email:info.turkey@cht.com.tr