

CHT DURON OFH 5

Karakteri	Polipropilen BCF ipliđi için finish malzemesi
Kimyasal Karakteri	Polialkoller karışımı
Görünümü	Berrak, sarımsı sıvı
20°C'de özgül ağırlığı	~ 1.0
%10'luk çözeltinin pH değeri	5.5 – 7.5
Depolama	Uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında en az 12 ay depolanabilir. Donmaya karşı hassas değildir.

Özellikleri

- Yumuşak tuşe kazandırır,
- Uçuculuđu azdır,
- Boyarmadde migrasyonuna yol açmaz,
- Sararma yapmaz,
- Yıkama ile kolay temizlenebilir,
- Cracking yapmaz, brekerda kolay çalışır,
- Antistatik özelliđi mükemmeldir.

Uygulama tekniđi

Seyreltme talimatı

CHT DURON OFH 5 sođuk su ile her oranda karıştırılabilir. Seyreltme işlemleri, demineralize su yavaşça karıştırılarak üzerine CHT DURON OFH 5 eklenmesiyle yapılır. Çözelti berrak, nötr ve non-iyoniktir.

Uygulama tavsiyeleri

CHT DURON OFH 5'in uygulama ünitesine ve tesis özelliklerine bađlı olarak genel kullanım miktarı;

% 0.5 – 1.0 CHT DURON OFH 5

şeklindedir.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Ekim, 2022.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com