

TUBIBOND UV T

Karakteri	Seri ve kuvvetli kağıt yapıştırma için esnek film yapan sıvama tutkalı
Kimyasal Karakteri	Fitalat içermeyen polivinilasetat homopolimeri
Görünümü	Beyaz viskoz sıvı
İyonik Karakteri	Anyonik
pH değeri	4.0 – 5.0
20 °C de Viskozite	1500 – 2500 cp
Depolama	Ürün uygun koşullar altında 5-40 °C arasında, kapalı orjinal ambalajında 6 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUBIBOND UV T birçok uluslararası standartta kullanımı sınırlanmış olan fitalat grubunu içermemektedir.

TUBIBOND UV T, UV ışık altında parlama özelliğine sahiptir.

TUBIBOND UV T uygun viskozitesi ve hızlı kuruma özelliği ile her türlü seri ambalaj makinalarında kullanılabilir. Ürün ile şeffaf ve elastik bir film elde edilir. Viskozitede meydana gelebilecek değişimden dolayı ortam sıcaklığına dikkat etmek gerekir (oda sıcaklığı).

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

TUBIBOND UV T, %5'in üzerinde olmamak ve karıştırmak suretiyle su ile seyreltilebilir.

Uygulama alanları

TUBIBOND UV T karton kutu, oluklu mukavva, cilt kağıdı, kağıdı kağıda kutu imalatlarında kullanılabilir.

Sıcaklığa bağlı olarak viskozitede meydana gelebilecek değişikliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Ürünle çalışırken ortam sıcaklığının kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com.tr