

## TUBIFIX P 70

<b>Karakteri</b>	Pigment baskılar için haslık geliştirici, formaldehit içermeyen* fikse maddesi
<b>Kimyasal Karakteri</b>	Poliüretan dispersiyon
<b>Görünümü</b>	Düşük viskoziteli beyaz sıvı
<b>Çözünürlük</b>	TUBIFIX P 70 suda çözünmez fakat su ile karışabilir.
<b>Dayanımı</b>	<p>TUBIFIX P 70 pigment baskıda kullanılan yardımcı kimyasallar ile uyumludur.</p> <p>Ürün donmaya karşı hassas olup; donma noktasında kalıcı değişiklikler meydana gelir.</p> <p>Ürün 40°C'nin üzerindeki sıcaklıklara karşı hassastır.</p>
<b>Depolama</b>	Serin ve kuru yerde, kapalı orjinal ambalajında, 5°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklayınız. Nemden koruyunuz. Uygun koşullarda depolama süresi 12 aydır. Açılan ambalajlar tekrar sıkıca kapatılmalıdır.

## Özellikleri

TUBIFIX P 70, özellikle sentetik elyaflar ve bunların doğal elyaflarla karışımları için haslık özelliklerini artırıcı, formaldehit içermeyen polifonksiyonel çapraz bağlayıcıdır.

## Uygulama tekniği

TUBIFIX P 70 white spirit içermeyen pigment baskı patlarında, ayrıca hazır baskı patlarında kullanılabilir. Fikse maddesinde reaktif grup bloke edilmiş olduğundan; TUBIFIX P 70 içeren baskı patlarının uygulama ve depolanması esnasında erken çapraz bağlanma meydana gelmez.

### Uygumama miktarı

Ortalama uygulama miktarı 5.0 – 10.0 g/kg arasındadır.

### Fikse koşulları

En iyi sonuçlar 150°C'de 4 –5 dk. fikse ile elde edilir. 130°C'nin altındaki sıcaklıklarda fikse maddesi etkisini göstermez.

\* Bu dokümanda geçen "Formaldehit içermeyen" ifadesi ile ürünün içeriğinde formaldehit içermeyen veya üretim esnasında formaldehit açığa çıkarmayan komponentler kullanıldığını belirtmek isteriz.

**Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.  
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Nisan, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com.tr](mailto:info.turkey@cht.com.tr)