

## KOLLASOL OCT

<b>Karakteri</b>	Fosfor ve silikon içermeyen köpüksüz hava aldırıcı malzeme
<b>Kimyasal Karakteri</b>	Yağ alkollü etoksilatları
<b>Görünümü</b>	Berrak sıvı
<b>İyonik karakteri</b>	Non-iyonik
<b>%10'luk çözeltinin pH değeri</b>	4.7 – 7.3
<b>20°C'de özgül ağırlığı</b>	~ 0.98
<b>Dayanımı</b>	KOLLASOL OCT alkalilere, sert suya ve elektrolitlere karşı dayanıklıdır. KOLLASOL OCT donmaya karşı hassas değildir.
<b>Depolama</b>	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

## Özellikleri

KOLLASOL OCT özel yüzey aktivitesi sayesinde mükemmel bir hava aldırıcı olarak işlem görür ve kumaşın hızlı ve düzgün ıslanmasını sağlar. Ürün silikon veya fosfor içermeyen bir seri ıslatıcıdır.

KOLLASOL OCT köpük kesme ve hava aldırma efektiyle kumaşların banyoda yüzmesini engeller.

Ürün uçucu değildir, bu özelliğinden dolayı sıcak işlemlerde ve emdirme proseslerinde kullanılabilir.

KOLLASOL OCT tenside benzer yapısıyla aynı zamanda disperse ve emülsiyeye etme özelliğine de sahiptir.

## Uygulama tekniği

### Seyreltme talimatı

KOLLASOL OCT üzerine soğuk su dökülerek emülsiyeye edilir ve daha sonra işlem banyosuna ilave edilir. Stok çözelti hazırlanırsa, kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

## Uygulama alanları

KOLLASOL OCT, çok iyi ıslatma ve hava aldırıcı efekte ihtiyaç duyulan ön terbiye proseslerinde kullanılır. Hafif kokusu sayesinde özellikle sıcak flottelerde tercih edilebilir.

## Uygulama tavsiyeleri

İyi bir ıslatma hedefleniyorsa, 1 g/l kullanım miktarı yeterlidir. Mükemmel ıslatma ve ekstrem köpük kesme amaçlanıyorsa, 2 g/l KOLLASOL OCT kullanılmalıdır.

**Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Mayıs 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)