

TUBICOAT PERL SR

Karakteri

Kaplama uygulamaları için orta/ sert tuşeli sedef patı

Kimyasal Karakteri

Yüksek oranda sedef pigmenti içeren akrilat yapılı bileşik

Görünümü

Sedef parlaklığında pat

İyonik karakteri

Anyonik

% 10'luk çözeltinin pH değeri

6.2 – 8.8

Dayanımı

TUBICOAT PERL SR donmaya karşı hassas olup; donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.

Depolma

Serin ve kuru yerde, kapalı orjinal ambrajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUBICOAT PERL SR kurutma ve fikseden sonra sert, sedef parlaklığında bir yüzey oluşturan kaplama patıdır. Stor perde kaplamasında yaygın olarak kullanılır.

TUBICOAT PERL SR pigment boyalarla (örn. BEZAPRINT grubu pigment boyalarla) renklendirilebilir.

İstenen efektte göre ürün direkt ya da seyreltilerek uygulanabilir. Ürün, sentetik veya doğal kıvamlaştırıcılarla (TUBICOAT VERDICKER LP) istenen viskoziteye ayarlanır.

TUBICOAT PERL SR ile metalik parlaklık hedeflendiğinde kumaş kalitesi çok önemlidir. Yüksek yüzey parlaklığı ve koyu zemin rengine sahip kumaşlar efekt için daha uygundur.

Uygulama tekniği

Reçete tavsiyeleri

TUBICOAT PERL SR	980 Kısım
TUBICOAT VERDICKER LP	x Kısım
TUBICOAT FIXIERER HT	20 Kısım
	1000 Kısım

TUBICOAT FIXIERER HT kullanımıyla normal fikse şartlarında iyi bir yıkama dayanımı elde edilir.

TUBICOAT PERL SR bıçak veya şablon yardımıyla uygulanabilir.

Fikse şartları kumaşın yapısına bağlı olarak saptanmalıdır: 150 - 170°C'de 1.5 - 2 dakika

İlave kalender prosesin yüzey parlaklığını artırır.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Haziran, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com.tr