

DENIMCOL SPEC MG H

Karakteri	Parlak efekt veren kaplama patı
Kimyasal Karakteri	Akrilat yapılı bileşik
Görünümü	Bej rengi pat
Viskozite	50 – 60 dPas
lyonik karakteri	Anyonik
pH değeri	7.0 – 9.0
Dayanımı	DENIMCOL SPEC MG H soğuşa karşı hassas olup; donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değışiklikler meydana gelir. Ürün 40 °C ve üstü sıcaklıklara karşı hassastır.
Depolama	Kapalı orjinal ambalajında 5 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda depolayınız. Uygun koşullar altında 12 ay süreyle depolanabilir. Kullanmadan önce karıştınız. Açılan ambalajlar tekrar sıkıca kapatılmalıdır.

Özellikleri

DENIMCOL SPEC MG H selülozik kumaşlar üzerine, daha sonradan özel mekanik işlemlerle yıkanan (tamburlu yıkama) moda efektine sahip kaplamalar yapmak için kullanılır.

DENIMCOL SPEC MG H ile yapılan kaplamalar, garment yıkama, kalandır vb. sonrası kumaşa parlak bir yüzey kazandırır. Yüzey parlaklığı, sonraki mekanik etkiler ile daha da belirgin hale gelir ("writing" efekt).

DENIMCOL SPEC MG H avantajları:

- Elastik film oluşturur , çatlama yapmaz,
- Mekanik etki sonrası, kaplama parlak bir görünüm kazanır,
- Deri efekti kazandırır,
- Ev tipi yıkamaya karşı dayanıklıdır,
- Koyu renk pigmentlerle renklendirilebilir.

Uygulama tekniđi

Kaplama daima iki kat olarak uygulanır.

Her iki katın da viskozitesi, gerektiğinde TUBICOAT THICKENER 600 ile ayarlanabilir.

İyi bir haslık ve yüksek bir çapraz bağlama derecesi elde etmek için, kaplama patına 20 – 40 g/ kg TUBICOAT FIXIERER HT eklenmesi tavsiye edilir. Bu eklemelerin, kaplamadan hemen önce yapılması gerekir.

Sözü edilen parlak efekti elde etmek için, patın içerisine uygulama öncesi pigment boya (BEZAPRINT tipi) ilave edilir.

Reçete tavsiyeleri

Spreyleme:

700.0 – 800.0 g/l	DENIMCOL SPEC MG H
20.0 – 30.0 g/l	DENIMCOL SPEC FIX ML 55
10.0 – 20.0 g/l	BEZAPRINT pigment boyarmaddeler

% 30 – 40 sprey

90 °C'de fırında

Zımpara kağıdı ile zımparalama

150 °C'de, 5 dk. fikse

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com

DENIMCOL SPEC MG H toplam sayfa 2 sayfa 2