

DENIMCOL SPEC 1096 1

Karakteri	Tekstil endüstrisi için yapıştırıcı
Kimyasal Karakteri	Etilen vinil asetat kopolimeri
Görünümü	Beyaz, yüksek viskoz sıvı
lyonik Karakteri	Anyonik
pH değeri	7.0 – 9.0
20 °C de Viskozite	15000 – 20000 cps.
Dayanımı	DENIMCOL SPEC 1096 1 soğuğa karşı hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında +5 – +40°C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

DENIMCOL SPEC 1096 1 su bazlı ve kokusuz bir üründür. Solvent içermeyen, suya ve yüksek ısıya karşı dayanıklı olan ürün yumuşak ve esnek bir film oluşturur,

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

DENIMCOL SPEC 1096 1 su ile her oranda seyreltilebilir.

Uygulama alanları

DENIMCOL SPEC 1096 1 denim, iç giyim uygulamaları ve otomotiv sanayinde kullanılabilir. Ürün üç silindirli klasik laminasyon makinelerinde sıvama ile uygulanır. Su bazlı olmasında dolayı ürünün iyi yapışması için üst kurutma silindirinde yapıştırılacak malzemenin özelliklerine göre ısı ayarlaması yapılmalıdır (90 - 220°C gibi).

Uygulama tavsiyeleri

Denim

DENIMCOL SPEC 1096 1 manuel veya transfer baskı ile uygulanabilmektedir.

Aplikasyon sonrası

1. Adım 100 °C' de kurutma
2. Adım 180 °C' de 20 sn. Transfer
3. Adım 150 °C' de 3 – 5 dk. Fikse

İç giyim endüstrisinde

Polyester iplikten üretilmiş jarse tipi sentetik kumaşı 2 mm'den 20 mm'ye kadar dansesi yüksek süngere yapıştırmada, ısı ve su dayanımı sayesinde sütyen kap yapısında, pamuklu kumaşı kumaşa ve süngere yapıştırmada kullanılabilir.

Kullanım ısısı: 150 - 220°C

İşlem 150 - 220°C'de gerçekleştirilir.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir. Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com.tr