

TUBICOAT PUS

Karakteri	Alifatik polyester poliüretan dispersiyonu
İyonik karakteri	Anyonik
pH değeri	6.5 – 8.0
Dayanımı	Ürün soğuğa karşı hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir. TUBICOAT PUS 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklara karşı hassastır.
Depolama	Ürün kapalı ambalajında, 25°C'de 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUBICOAT PUS

- yumuşak, yapışkan olmayan, oldukça elastik ve mükemmel ışık haslığına sahip filmler oluşturur,
- organik solvent içermez,
- dinamik köpük mikserleri ile iyi bir şekilde köpürür,
- kolaylıkla renklendirilebilir ve birçok yardımcı kimyasal ile uyumludur.

Uygulama tekniği

TUBICOAT PUS aşağıda belirtilen materyallerin kaplamasında kullanılabilir:

- dokuma ve örgü kumaşlar,
- çanta ve valizler,
- ayakkabı malzemeleri.

Özel efektler elde edilmek üzere TUBICOAT PUS,

- akrilat dispersiyonları (örn. TUBICOAT A 17)
- uygun silikon dispersiyonları (örn. TUBICOAT SI 55 amonyak ile)

ile karıştırılabilir. Bu karışımları kullanmadan önce uyumluluğu test edilmelidir.

TUBICOAT PUS'un kıvamlaştırılmasında poliakrilik asit esaslı kıvamlaştırıcılar (örn. TUBICOAT VERDICKER LP veya TUBICOAT VERDICKER ASD amonyak ile) kullanılması tavsiye edilir.

TUBICOAT PUS tüm kaplama tekniklerinde (bıçak, şablon vs.) uygulanabilir.

Kurutma / Fikse

Optimum haslık dereceleri için 140°C'nin üzerindeki kurutma sıcaklıkları tavsiye edilir.

Akrilat veya silikon dispersiyonları kullanıldığında kurutma ve fikse koşulları da buna göre ayarlanmalıdır.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Haziran, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com