

ARRISTAN 555

Karakteri	Tekstil kumaşlarının bitim işlemlerinde kullanılan silikon yumuşatıcı
Kimyasal Karakteri	Aminofonksiyonel polisiloksan
Görünümü	Opal sıvı
İyonik karakteri	Non-iyonik / zayıf katyonik
%10'luk çözeltinin pH değeri	5.5 – 6.5
20°C'de özgül ağırlığı	Yaklaşık 1.0
Dayanımı	<p>ARRISTAN 555 suya sertlik veren malzemelere olduğu gibi asitlere ve magnezyum klorüre karşı da dayanıklıdır.</p> <p>ARRISTAN 555 hafif alkali suya ve tüm alkalilere karşı hassastır.</p> <p>ARRISTAN 555 40°C'nin üstündeki sıcaklıklara karşı hassastır.</p> <p>Ürün soğuğa karşı çok hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.</p>
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orijinal ambalajında en az 12 ay depolanabilir.

Özellikleri

ARRISTAN 555 tekstil materyallerinin bitim işlemleri için uygun yumuşatıcıdır. Ürünün başlıca özellikleri aşağıda belirtilmiştir :

- Çok yumuşak, çok iyi yüzey düzgünlüğü ile tipik silikon tuşesi sağlar.
- Sararma eğilimi çok azdır.
- İyi yıkama ve kuru temizleme dayanımına sahiptir.
- Örgü kumaşlarda elastikiyet sağlar.
- Yüksek aprede yıka-giy efektini destekler.
- Dikiş kolaylığı sağlar.
- Kadife kumaşlarda ezilmeyi azaltır.

Uygulama tekniđi

Seyreltme talimatı

ARRISTAN 555 sođuk su ile her oranda seyreltilebilir, alkali su kullanılacaksa asetik asit ile pH 5.0 – 5.5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Uygulama alanları

ARRISTAN 555 genellikle emdirme iřlemi iin uygulanır.

ARRISTAN 555;

- Tm dođal ve rejenere selloz elyaflar iin olduđu gibi bunların sentetiklerle karıřımlarının buruřmazlık apresi iin selloz apraz bađlayıcı malzemelerle kombinasyonunda yumuřak tuře malzemesi olarak,
- % 100 yn ve PES/ yn karıřımlarının yumuřak tuře apresi iin,
- Elastikiyeti arttırmak iin yumuřatıcı olarak

kullanılır.

Reete tavsiyeleri

Fular aplikasyonu :

10.0 – 30.0 g/l ARRISTAN 555

pH 5.0 – 5.5 (asetik asit ile)

Pick-up: % 70 - 80

Gvenlik ynetmeliđi ile ilgili bilgiler bu rnn gvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

rn ve rne ait teknik dkmanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye iin her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, szl veya yapılan denemelerle verdiđimiz teknik nerilerin ve tavsiyelerin dođru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolmz dıřında yapılan iřlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Nisan, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tbingen, Bismarckstraře 102, 72072 Tbingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ő., Akburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com