

SARABID E 30 NEW

Karakteri	Reaktif boyarmaddelerin çözünürlüğünü artırıcı dispergator, iyon tutucu. Reaktif boyarmadde egaliz maddesi
Kimyasal Karakteri	Özel polimerler
Görünümü	Kahverengi sıvı
İyonik karakteri	Anyonik
%10'luk Çözeltinin pH değeri	6.0 – 8.0
20°C'de özgül ağırlığı	~ 1.10
Dayanımı	SARABID E 30 NEW soğuğa karşı hassas olup, düşük sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler ısıtma ve düzgün karıştırma ile kaybolur. Ürünün pH değeri 4.0 – 12.0 arasında stabildir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

SARABID E 30 NEW reaktif boyarmaddelerin çözünürlüğünü artırır. Boyayı mükemmel bir şekilde disperse etmesinden dolayı aglomerasyonu önler ve düzgün boyama sağlar.

Bununla birlikte, kalsiyum ve magnezyum gibi suya sertlik veren iyonları bağlama kapasitesine ve disperse etme özelliğine sahiptir. Metal içeren boyarmaddelerde metalin uzaklaştırılması söz konusu değildir. Ürün köpürme yapmaz. Ürünün 120 g/l'ye kadar tuza karşı dayanımı mükemmeldir.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

SARABID E 30 NEW su ile her oranda karıştırılabilir.

Uygulama alanları

SARABID E 30 NEW genellikle reaktif boyamada kullanılmaktadır. SARABID E 30 NEW çektirme metoduyla ve kontinü boyamalarda kullanıma uygundur. Ürün köpürme yapmaz bu sayede bütün makinelerde kullanılabilir.

Uygulama tavsiyeleri

Çektirme metodu:

0.5 – 2.0 g/l SARABID E 30 NEW

Boyamaya başlamadan önce hazırlanır.

Kontinü proses:

3.0 – 10.0 g/l SARABID E 30 NEW

Emdirme banyosunda

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Eylül 2023.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com