

TUBINGAL AGS

Karakteri	Çektirme ya da fular metodu ile uygulanabilen yumuşatıcı
Kimyasal Karakteri	Fonksiyonel polisiloksan ile birlikte yağ asidi kondenzatı
Görünümü	Açık bej rengi sıvı
lyonik karakteri	Zayıf katyonik
%10'luk çözeltinin pH değeri	4.0 – 6.0
20°C'de özgül ağırlığı	~ 1.0
Dayanımı	TUBINGAL AGS genel konsantrasyonlardaki alkalilere, asitlere, elektrolitlere ve sert suya karşı dayanıklıdır. Ürün soğuğa karşı hassastır. Donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişimler meydana gelir.
Depolama	Ürün kapalı orjinal ambalajında, oda sıcaklığında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

- İyi antistatik özellikler,
- İşlem görmüş kumaşta (uzun süreli tumbler kurutmadan sonra bile) iyi hidrofilite,
- Özellikle havluda çok yumuşak, hacimli tuşe,
- Geliştirilmiş dikiş kolaylığı,
- Beyazlık derecesi üzerine etki etmez,
- Geliştirilmiş nem transferi.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

TUBINGAL AGS soğuk su ile istenilen oranda seyreltilebilir.

Uygulama alanları

TUBINGAL AGS pamuk, sentetik ve bunların karışımlarından yapılmış dokuma ve örgü kumaşların apresinde kullanılır.

Hidrofil özelliğinden dolayı havlu gibi emici olması istenen kumaşlarda mükemmel neticeler verir.

Uygulama tavsiyeleri

TUBINGAL AGS fular ve çektirme metodu ile uygulanabilir.

Reçete tavsiyeleri

Emdirme metodu :

10.0 – 40.0 g/l TUBINGAL AGS

pH : 5.0 – 6.0

Pick-up : ~ 80 %

Kurutma : normal koşullarda

Çektirme metodu :

1.0 – 3.0 % TUBINGAL AGS

pH: 5.0 - 6.0

LR: 1:6 - 1:15

Sıcaklık: 40 °C

Süre: 20 min

Kurutma: normal koşullarda

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Nisan, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com