

REVOFIX WET

| | |
|-------------------------------------|--|
| Karakteri | Selüloz ve sentetik elyaflar için sürtme hasılığını geliştiren çok etkili ard işlem malzemesi. Tüm boyarmadde sınıfları ve pigmentler için uygundur. |
| Kimyasal Karakteri | Poliüretan sulu dispersiyon |
| Görünümü | Hafif bulanık, sarı sıvı |
| İyonik karakteri | Katyonik |
| %10'luk çözeltinin pH değeri | 5.2 – 6.9 |
| 20°C'de özgül ağırlığı | 1.0 g/cm ³ |
| Dayanımı | <p>REVOFIX WET non-iyonik ve katyonik ürünlerle uyumludur. Anyonik ürünlerle birlikte kullanıldığında çökmeler meydana gelebilir.</p> <p>Yumuşatıcılar ile uyumu önden kontrol edilmelidir. Reçine apre için kullanımı önerilmez.</p> <p>REVOFIX WET, 40°C'nin üzerindeki sıcaklıklardan korununuz. Kullanmadan önce iyice karıştırınız.</p> <p>Ürün soğuğa karşı hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.</p> |
| Depolama | Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 6 ay süreyle depolanabilir. |

Özellikleri

REVOFIX WET, selüloz ve sentetik elyafların, kuru sürtme hasılıklarını ve özellikle yaş sürtme hasılıklarını belirgin bir şekilde geliştirmek için kullanılır. Ürün, boyamalarda ve baskıda kullanılan bir ard işlem malzemesidir.

REVOFIX WET'in yüzey teması, ışık ve yıkama hasılıklarını negatif yönde etkilemesi beklenmez. Bitmiş ürünün tuşesini etkilemez. Kumaşın pilling özelliklerini geliştirir. Kumaşta ton farklılıklarına neden olmaz.

REVOFIX WET genel kullanıma sahiptir. Temel kullanım alanları; selüloz/reaktif, küp, kükürt, poliester/dispersiyon, pigment. İndigo/denim uygulamalarında, gerekli haslık özelliklerinin veya yıkama efektinin olumsuz etkilenip etkilenmediğinin ön denemelerle kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Uygulama tekniđi

Seyreltme talimatı

REVOFIX WET ile özelti oluşturulması için yumuşak su kullanılması tavsiye edilir.

pH değeri 5.0 – 5.5 arasında olacak şekilde asit ile ayarlama yapılır. pH değerinin ayarlanması için glasiyal asetik asit/ asetik asit %60 kullanılması tavsiye edilir. Ardından, önceden soğuk, yumuşak su ile seyreltilmiş REVOFIX WET ilave edilebilir.

Uygulama tavsiyeleri

Boyama sonrası yeni banyoda ektirme prosesi:

Banyo oranı: 1:10

3.0 – 5.0 % REVOFIX WET

pH 5.0– 5.5

40°C'de 20 dk işlem

Emdirme Prosesi:

Banyo pick up: 60 – 100 %

30 – 60 g/l REVOFIX WET

pH 5.0– 5.5

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Mayıs, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com.tr