

DURON SL 4069

Karakteri	Polipropilen spunbond için kalıcı hidrofilik iplik yağlayıcı
Kimyasal Karakteri	Yağ asidi esterleri preparasyonu
Görünümü	Kahverengi hafif bulanık sıvı
İyonik Karakter	Non-iyonik
pH değeri (100 g/l)	4.8 – 5.8
Dayanım	DURON SL 4069 belirli bir oranda donmaya karşı duyarlıdır; Düşük sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler ısınmadan sonra kaybolur (~20° C). Bu durum ürün performansını etkilemez.
Depolama	Optimum saklama koşullarında (15 - 25 ° C) kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.
Depolama koşulları	Optimum saklama sıcaklığı: 15 - 25 ° C Ürün 10°C'nin altında depolandığında, ambalajın tabanında depozit meydana gelebilir. Kullanmadan önce karıştırınız!

Özellikleri

- Silikon içermez
- Yumuşak tuşe
- Çok iyi çalışma özellikleri
- Hammaddeler FDA ve EC 10/2011 ile uyumludur.
- Hayvansal içerikli veya genetiği değiştirilmiş ham maddeler içermez.
- Cilde karşı hassas , pH 5.5

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

DURON SL 4069 demineralize su ile karıştırılarak kolaylıkla seyreltilebilir. Önerilen seyreltme konsantrasyonu % 5.0 - % 12.0 arasındadır.

Uygulama tavsiyeleri

DURON SL 4069 için tesis özelliklerine bağılı olarak genel kullanım miktarı;

% 0.4 – 0.5 DURON SL 4069

şeklindedir.

Ekstraksiyon için metanol kullanılması önerilir.

Güvenlik yönetmeliğı ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Nisan, 2022

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com