

## ARRISTAN 777

<b>Karakteri</b>	Tekstil kumaşlarının bitim işlemlerinde kullanılan silikon yumuşatıcı
<b>Kimyasal Karakteri</b>	Aminofonksiyonel polisiloksan
<b>Görünümü</b>	Opal sıvı
<b>İyonik karakteri</b>	Non-iyonik / zayıf katyonik
<b>%10'luk çözeltinin pH değeri</b>	5.5 – 6.5
<b>20°C'de özgül ağırlığı</b>	Yaklaşık 1.0
<b>Dayanımı</b>	ARRISTAN 777 hafif alkali suya ve tüm alkalilere karşı hassastır. ARRISTAN 777, 40°C'nin üstündeki sıcaklıklara karşı hassastır. Ürün soğuğa karşı çok hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.
<b>Depolama</b>	Ürün uygun koşullar altında, kapalı ojinal ambalajında en az 6 ay depolanabilir.

## Özellikleri

ARRISTAN 777 tekstil materyallerinin bitim işlemleri için uygun yumuşatıcıdır. Ürünün başlıca özellikleri aşağıda belirtilmiştir :

- Çok yumuşak, çok iyi yüzey düzgünlüğü ile tipik silikon tuşesi sağlar.
- Sararma eğilimi çok azdır.
- İyi yıkama ve kuru temizleme dayanımına sahiptir.
- Örgü kumaşlarda elastikiyet sağlar.
- Yüksek aprede yıka-giy efektini destekler.
- Dikiş kolaylığı sağlar.
- Kadife kumaşlarda ezilmeyi azaltır.

## Uygulama tekniđi

### Seyreltme talimatı

ARRISTAN 777 sođuk su ile her oranda seyreltilebilir, alkali su kullanılacaksa asetik asit ile pH 5.0 – 5.5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

### Uygulama alanları

ARRISTAN 777 genellikle emdirme iřlemi iin uygulanır.

ARRISTAN 777;

- Tm dođal ve rejenere selloz elyaflar iin olduđu gibi bunların sentetiklerle karıřımlarının yumuřak tuře malzemesi olarak,
- % 100 yn ve PES/ yn karıřımlarının yumuřak tuře apresi iin,
- Elastikiyeti arttırmak iin yumuřatıcı olarak

kullanılır.

### Reete tavsiyeleri

#### Fular aplikasyonu :

10.0 – 40.0 g/l ARRISTAN 777

pH 5.0 – 5.5 (asetik asit ile)

Pick-up: % 70 - 80

**Gvenlik ynetmeliđi ile ilgili bilgiler bu rnn gvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**rn ve rne ait teknik dkmanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye iin her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, szl veya yapılan denemelerle verdiđimiz teknik nerilerin ve tavsiyelerin dođru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolmz dıřında yapılan iřlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Nisan, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tbingen, Bismarckstraře 102, 72072 Tbingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ő., Akburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)