

SARABID IPM

Karakteri	Poliamid elyaf boyamada kullanılan çok amaçlı egaliz malzemesi
Kimyasal Karakteri	Yağ amin poliglikol eter ve aromatik sülfonat bileşimi
Görünümü	Sarı – kahverengi sıvı
İyonik Karakteri	Anyonik
pH değeri	Yaklaşık 7.5 – 9.5
20 °C' de özgül ağırlığı	Yaklaşık 1.08 ± 0.03
Dayanımı	SARABID IPM genel konsantrasyonlardaki asitlere, alkalilere ve tuzlara karşı dayanıklıdır. Ürün soğuğa karşı hassas değildir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

SARABID IPM; asit boyarmaddeler ve 1:2 metal kompleks boyarmaddeler ile poliamid boyamada düşük köpürme özelliğine sahip, çok amaçlı bir egaliz malzemesidir. Ürün, çizgili kumaşlarda bile boyarmadde bileşimi ve egaliz kontrolü sağlayan, poliamid elyafa ve boyarmaddeye karşı afiniteye sahip bir egaliz malzemesidir.

SARABID IPM, aşağıda belirtilen avantajlara sahiptir:

- Düşük köpürme özelliği gösterir.
- Boyarmadde ve elyaf afinitesine sahiptir.
- En iyi yüzey egalizi elde edilir.
- Materyalden kaynaklanan çizgileri dengeler.
- Boyarmadde çekim hızını yavaşlatarak düzgün bir boyarmadde çekimi sağlar.
- İyi ve düzgün boyarmadde penetrasyonu sağlar.
- Boyamaların yaş ve ışık haslıkları üzerinde etki göstermez.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

SARABID IPM sıcak ve soğuk su ile kolaylıkla seyreltilebilir.

Uygulama tavsiyeleri

SARABID IPM, tüm makine türlerinde ve kumaşlarda, poliamidin asit ya da 1 : 2 metal kompleks boyarmaddeler ile boyanması sırasında boyama banyolarına eklenebilir.

Uygulama miktarları, renk derinliğine bağlı olarak değişir.

% 1.0 – 4.0 SARABID IPM

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Mart, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com