

## TUT TX 145 1 P

<b>Karakteri</b>	Seri ve kuvvetli kağıt yapıştırma için esnek film yapan sıvama tutkalı
<b>Kimyasal Karakteri</b>	Fitalat içermeyen polivinilasetat homopolimeri
<b>Görünümü</b>	Beyaz viskoz sıvı
<b>İyonik Karakteri</b>	Anyonik
<b>pH değeri</b>	4.0 – 5.0
<b>20 °C de Viskozite</b>	1500 – 2500 cp
<b>Depolama</b>	Ürün uygun koşullar altında 5-40 °C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

## Özellikleri

TUT TX 145 1 P birçok uluslararası standartta kullanımı sınırlanmış olan fitalat grubunu içermemektedir.

TUT TX 145 1 P ile şeffaf ve elastik bir film elde edilir. TUT TX 145 1 P uygun viskozitesi ve hızlı kuruma özelliği ile her türlü seri ambalaj makinalarında kullanılabilir. Viskozitede meydana gelebilecek değişimden dolayı ortam sıcaklığına dikkat etmek gerekir (oda sıcaklığı).

## Uygulama tekniği

### Seyreltme talimatı

TUT TX 145 1 P, %5'in üzerinde olmamak ve karıştırmak suretiyle su ile seyreltilebilir.

### Uygulama alanları

TUT TX 145 1 P karton kutu, oluklu mukavva, cilt kağıdı imalatlarında laminasyon işlemlerinde kullanılabilir.

Sıcaklığa bağlı olarak viskozitede meydana gelebilecek değişikliklere dikkat edilmesi ve ürünle çalışırken ortam sıcaklığının kontrol edilmesi tavsiye edilir.

**Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiđimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.  
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)