

## TUT T 240 GOLD P

<b>Karakteri</b>	Ahşap uygulamaları için tutkal
<b>Kimyasal Karakteri</b>	Fitalat içermeyen polivinilasetat homopolimeri
<b>Görünümü</b>	Beyaz viskoz sıvı
<b>lyonik Karakteri</b>	Anyonik
<b>%10'luk çözeltinin pH değeri</b>	6.0 – 8.0
<b>20 °C de Viskozite</b>	16000 – 22000 cps
<b>Depolama</b>	Ürün uygun koşullar altında 5-40°C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

## Özellikleri

TUT T 240 GOLD P birçok uluslararası standartta kullanımı sınırlanmış olan fitalat grubunu içermemektedir.

TUT T 240 GOLD P genellikle ahşap, masif ahşap montajı, sunta, MDF kaplama ve parke yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Ürün yüzeye uygulanabilir ve ardından preslenebilir. TUT T 240 GOLD P sağlam, yüksek kaliteli bir film oluşturur.

## Uygulama tekniği

### Seyreltme talimatı

TUT T 240 GOLD P su ile her oranda seyreltilebilir.

### Uygulama tavsiyeleri

Yapılacak yüzey kuru ve pürüzsüz olmalıdır.

Tutkal işleme başlamadan önce iyice karıştırılıp, kullanım bittikten sonra ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

TUT T 240 GOLD P fırça, rulo, spatül, veya püskürtme yöntemleriyle uygulanır.

Ortam sıcaklığı 15°C'nin altında olmamalıdır.

Açık süresi: Sürüldükten sonra oda sıcaklığında 3-5 dk.

Sıkma süresi: Oda sıcaklığında 10-15 dk.

Kuruma süresi: Oda sıcaklığında 0.5-2 saat

Tahta mukavemeti: 10-11 N/mm<sup>2</sup>

**Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.  
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Ağustos, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)