

## TUT PR 123 P

<b>Karakteri</b>	Mozaik-file yapıştırma uygulamaları ve kağıt endüstrisi için fitalat içermeyen yapıştırıcı
<b>Kimyasal Karakteri</b>	Vinilasetat yapılı polimer
<b>Görünümü</b>	Beyaz viskoz sıvı
<b>İyonik Karakteri</b>	Anyonik
<b>pH değeri</b>	3.0 – 5.0
<b>20 °C de Viskozite</b>	8000 – 12000 cps (RVT, spindle:4, 20 rpm)
<b>Depolama</b>	Ürün uygun koşullar altında 5-30°C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir. Donmaya karşı koruyunuz.

## Özellikleri

TUT PR 123 P birçok uluslararası standartta kullanımı sınırlanmış olan fitalat grubunu içermemektedir.

TUT PR 123 P ile orta sertlikte, şeffaf ve elastik bir film elde edilir.

## Uygulama tekniği

### Uygulama alanları

Çok iyi yapışma özelliği sayesinde TUT PR 123 P karton veya oluklu mukavva kutu üretiminde ve kağıt laminasyon uygulamalarında kullanılabilir. Ürün laklı yüzey gibi zor yüzeylerde de kullanılabilir

TUT PR 123 P yüksek yapışma gücü sayesinde özellikle taş veya cam mozaik file yapıştırma uygulamalarında kullanılmaktadır.

**Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.  
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Ağustos, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,  
Email: [info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)