

POLYAVIN EFA

Karakteri	Her türlü elyaftan yapılmış dikiş ve nakış iplikleri için yağlama maddesi
Kimyasal Karakteri	Özel yağlayıcılar, antistatik maddelerin silikon ile sinerjik karışımı
Görünümü	Bej rengi, pompalanabilir emülsiyon
Aktif içerik	Yaklaşık %45
lyonik karakteri	Katyonik
pH değeri	Yaklaşık 4.0
20°C'de özgül ağırlığı	Yaklaşık 1.0
Dayanımı	POLYAVIN EFA genel konsantrasyonlardaki sert suya, alkalilere, zayıf asitlere ve elektrotlara karşı dayanıklıdır. POLYAVIN EFA soğuğa karşı hassas olup; donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

POLYAVIN EFA şu özellikleri sunar:

- Mükemmel sabit sürtünme katsayısı
- İplikte dikiş kolaylığı (yapışma/kayma etkisi olmaz)
- Özellikle sentetik elyaflarda ve yüksek performanslı dikiş ve nakış makinelerinde mükemmel ısı koruması
- En iyi çektirme hızı ve bobin kesitinin tamamında homojen dağılım
- Antistatik etki
- Her türlü elyafta uygulanabilir
- Basit uygulama ve kullanım

Uygulama tekniđi

Seyreltme talimatı

POLYAVIN EFA sođuk su ile her oranda karıřtırılabilir.

Uygulama tavsiyeleri

POLYAVIN EFA, tüm elyaf türlerinden yapılmıř dikiř ve nakıř iplikleri için yađlama maddesi olarak kullanılır. İřlem, boyama ve durulama sonrası, dođrudan boyama aparatında yeni bir banyoda yapılır.

Reçete tavsiyeleri

Uygulama miktarı iřlem görecek materyale ve istenen efekte göre deđiřir

Viskoz nakıř ipliđi:	%1.0 - %3.0 POLYAVIN EFA
Polyester nakıř ipliđi:	%3.0 - %5.0 POLYAVIN EFA
Pamuk dikiř ipliđi:	%3.0 - %5.0 POLYAVIN EFA
Polyester dikiř ipliđi:	%5.0 - %8.0 POLYAVIN EFA

Her bir iplik türlerine göre ayarlanması gereken standart miktarlardır.

Aplikasyondaki pH deđerleri

Dođal elyaf	pH 5.0 – 5.5
Sentetik elyaf	pH 6.0 – 6.5

Pompa Sirkülasyonu için öneri

4 dakika dıřarıda/içeride – 2 dakika içeride/dıřarıda

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Mart, 2025.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com