

VISCAVIN KRC NEW

Karakteri	Önterbiye prosesleri için özel ürün
Kimyasal Karakteri	Yağ alkolü etoksilatları karışımı
Görünümü	Berrak, renksiz sıvı
iyonik karakteri	Non-iyonik
pH değeri	1.0 – 3.0
20°C'de özgül ağırlığı	~ 1.0
Dayanımı	VISCAVIN KRC NEW kendi uygulama alanında yüksek dayanıma sahiptir. Ürün 20 – 105°C arasında 100 g/l'ye kadar NaOH'e karşı dayanıklıdır. Ürün soğuğa karşı hassas değildir.
Depolama	Uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

VISCAVIN KRC NEW tek basamaklı kasar ve kaynatma prosesleri için özel bir üründür ve çok iyi ıslatma etkisine sahiptir. Ürünün hidrojen peroksiti çok iyi derecede stabilize etme özelliğinin yanısıra, sertlik veren iyonlar ve katalizörlerle kompleks oluşturma özelliği de vardır. Yüzey aktif özelliği sayesinde pamuklu malzeme üzerindeki kirleri çözer ve çözünen bu maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayarak kumaş üzerine tekrar absorblanmasını engeller. Sertlik veren iyonların ve katalizörlerin aynı anda tutulması çökelti oluşumunu ve peroksit kasarında katalitik hasarları önler.

VISCAVIN KRC NEW, kimyasalların püskürtme tekniği ile uygulandığı aplikasyon makineleri için özel bir üründür.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

VISCAVIN KRC NEW soğuk ve sıcak suda kolayca çözünür. Ürün seyreltme yapılmadan direkt olarak işlem banyosuna ilave edilebilir.

Uygulama alanları

VISCAVIN KRC NEW diskontinü ve kontinü ön terbiye prosesleri için uygundur. Ürün kasar reçetelerinde peroksit stabilizatörü gibi davranır.

Reçete tavsiyeleri

Alkali önterbiye:

10 – 35 ml/kg	VISCAVIN KRC NEW
10 – 100 ml/kg	Kostik soda 50°Bé
Pick – up	: 100 – 120 %
Buharlama/Bekletme	: 60 – 120 sn.
Reaksiyon sıcaklığı	: 100°C
Durulama	: Sıcak ve soğuk

Hidrojenperoksit ile Pad – Steam kasar:

3 – 15 ml/kg	VISCAVIN KRC NEW
10 – 80 ml/kg	Kostik soda
20 – 80 ml/kg	H ₂ O ₂ 50 %
Pick – up	: 100 – 200 %
Buharlama/Bekletme	: 60 – 180 sn.
Reaksiyon sıcaklığı	: 100°C
Durulama	: Sıcak ve soğuk

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Mayıs, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com.tr