

## TUT TX 35 P

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Karakteri</b>          | Kağıt, karton ve kutu yapıştırma tutkalı   |
| <b>Kimyasal Karakteri</b> | Fitalat içermeyen polivinilasetat homopolimeri   |
| <b>Görünümü</b>           | Beyaz viskoz sıvı  |
| <b>lyonik Karakteri</b>   | Anyonik  |
| <b>pH değeri</b>          | 4.5 – 5.5  |
| <b>20 °C de Viskozite</b> | 1500 – 2500 cp.  |
| <b>Depolama</b>           | Ürün uygun koşullar altında 5-25°C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir. |

## Özellikleri

TUT TX 35 P birçok uluslararası standartta kullanımı sınırlanmış olan fitalat grubunu içermemektedir.

TUT TX 35 P her türlü kağıt ve kağıt laminasyon işlemlerinde, kutu kulak yapıştırma işlemlerinde kullanılır. TUT TX 35 P ile şeffaf ve elastik bir film elde edilir. TUT TX 35 P, uygun viskozitesi ve hızlı kuruma özelliği ile her türlü seri ambalaj makinelerinde kullanılabilir. TUT TX 35 P direk kullanılabilirdiği gibi su ile seyreltilerek de kullanılabilir.

## Uygulama tekniği

### Seyreltme talimatı

TUT TX 35 P, %5'in üzerinde olmamak ve karıştırmak suretiyle su ile seyreltilir.

### Uygulama alanları

TUT TX 35 P kağıt sıvama makinelerinde her türlü kağıt ve kağıt laminasyon işlemlerinde, kutu yapıştırma makinelerinde kullanılır. TUT TX 35 P filtre makinelerinde kullanıma uygundur. Oluklu masura imalatına uygundur.

Sıcaklığa bağlı olarak viskozitede meydana gelebilecek değişikliklere dikkat edilmesi ve ürünle çalışırken ortam sıcaklığının kontrol edilmesi tavsiye edilir.

**Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.  
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)