

ARRISTAN 91

| | |
|-------------------------------------|--|
| Karakteri | Tekstil kumaşlarının bitim işlemlerinde kullanılan silikon yumuşatıcı |
| Kimyasal Karakteri | Aminofonksiyonel polisiloksan |
| Görünümü | Opal sıvı |
| iyonik karakteri | Non-iyonik / zayıf katyonik |
| %10'luk çözeltinin pH değeri | 4.0 – 6.0 |
| 20°C'de özgül ağırlığı | ~ 1.0 |
| Dayanımı | ARRISTAN 91 hafif alkali suya ve tüm alkalilere karşı hassastır. ARRISTAN 91 40°C'nin üstündeki sıcaklıklara karşı hassastır. Ürün soğuğa karşı çok hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir. |
| Depolama | Ürün uygun koşullar altında, kapalı ojinal ambalajında en az 6 ay depolanabilir. |

Özellikleri

ARRISTAN 91 tekstil materyallerinin bitim işlemleri için uygun yumuşatıcıdır. Ürünün başlıca özellikleri aşağıda belirtilmiştir :

- Çok yumuşak, çok iyi yüzey düzgünlüğü ile tipik silikon tuşesi sağlar.
- Sararma eğilimi çok azdır.
- İyi yıkama ve kuru temizleme dayanımına sahiptir.
- Örgü kumaşlarda elastikiyet sağlar.
- Yüksek aprede yıka-giy efektini destekler.
- Dikiş kolaylığı sağlar.
- Kadife kumaşlarda ezilmeyi azaltır.

Uygulama tekniđi

Seyreltme talimatı

ARRISTAN 91 sođuk su ile her oranda seyreltilebilir, alkali su kullanılacaksa asetik asit ile pH 5.0 – 5.5 olacak Őekilde ayarlanmalıdır.

Uygulama alanları

ARRISTAN 91 genellikle emdirme iŐlemi iin uygulanır.

ARRISTAN 91;

- Tm dođal ve rejenere selloz elyaflar iin olduđu gibi bunların sentetiklerle karıŐımlarının yumuŐak tuŐe apresi iin,
- % 100 yn ve PES/yn karıŐımlarının yumuŐak tuŐe apresi iin,
- Elastikiyeti arttırmak iin yumuŐatıcı olarak

kullanılır.

Reete tavsiyeleri

Fular aplikasyonu ;

10.0 – 40.0 g/l ARRISTAN 91

pH 5.0 – 5.5 (asetik asit ile)

Pick-up: % 70 - 80

Gvenlik ynetmeliđi ile ilgili bilgiler bu rnn gvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

rn ve rne ait teknik dkmanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye iin her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, szl veya yapılan denemelerle verdiđimiz teknik nerilerin ve tavsiyelerin dođru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolmz dıŐında yapılan iŐlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Nisan, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tbingen, BismarckstraŐe 102, 72072 Tbingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ő., Akburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com