

## MEROPAN ST 55

<b>Karakteri</b>	PES – boyama için sıvı tampon
<b>Görünümü</b>	Açık kahverengi sıvı
<b>%10'luk çözeltinin pH değeri</b>	~ 2.0
<b>20°C'de özgül ağırlığı</b>	~ 1.07
<b>Dayanımı</b>	MEROPAN ST 55 sert suya ve polyester boyamada genel olarak kullanılan yardımcı malzemeler ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.  Ürün belli bir değere kadar soğuğa karşı hassas olup, düşük sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler ısıtma ve düzgün karıştırma ile kaybolur.
<b>Depolama</b>	On proper storage in closed original containers, the product is stable for at least 12 months.

## Özellikleri

PES ve PES-karışımlarının boyanmasında MEROPAN ST 55 ilavesi ile boya banyosunun pH değeri hafif asidik ortamda sabit tutulur. Tampon etki sayesinde, özellikle pH hassasiyeti olan boyarmaddelerle tekrarlanabilirliği yüksek boyamalar elde edilir.

Uçucu asitlerin (örn. asetik asit) tersine MEROPAN ST 55 boya banyolarından buharlaşmaz. MEROPAN ST 55 kullanıldığında; asitlerin, asidik tuzların veya özel dispergatörlerin ilavesi gerekli değildir.

## Uygulama tekniği

### Seyreltme talimatı

MEROPAN ST 55 soğuk ve ılık su ile her oranda kolayca çözülebilir.

### Uygulama tavsiyeleri

Suyun kalitesine bağlı olarak;

1.0 – 4.0 g/l MEROPAN ST 55

ilavesi ile pH 5.0 – 5.5 değeri elde edilir.

Ürün tüm boyama cihazlarında hem normal hem de HT koşullarında kullanılabilir.

**Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Mayıs 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)