

DENIMCOL SPEC 1096 2

Karakteri	Tekstil uygulamaları için laminasyon tutkalı
Kimyasal Karakteri	Ethylene vinyl acetate copolymer
Görünümü	Beyaz viskoz sıvı
lyonik Karakteri	Anyonik
pH değeri	6.0 – 8.0
20 °C de Viskozite	4000 – 6000 cps. Brookfield, 20 rpm / spindle 6)
Dayanımı	DENIMCOL SPEC 1096 2 soğuğa karşı hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında +5 – +40°C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

Su bazlı, kokusuz, suya ve yüksek ısıya karşı dayanıklı olan ürün çabuk kuruyan, yumuşak ve esnek bir film oluşturur. DENIMCOL SPEC 1096 2 sararma yapmaz, solvent içermez.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

DENIMCOL SPEC 1096 2 su ile her oranda seyreltilebilir.

Uygulama alanları

DENIMCOL SPEC 1096 2; denim, iç çamaşırı uygulamaları, ayakkabı ve otomotiv sanayinde kullanılabilir. Ürün üç silindirli klasik laminasyon makinelerinde sıvama ile uygulanır. Su bazlı olmasında dolayı ürünün iyi yapışması için üst kurutma silindirinde yapıştırılacak malzemenin özelliklerine göre ısı ayarlaması yapılmalıdır (90 - 220°C gibi).

Uygulama tavsiyeleri

Denim

Denim uygulamalarında DENIMCOL SPEC 1096 2 ile manuel veya transfer baskı ile uygulama yapılır.

Aplikasyon sonrası

- | | |
|---------|----------------------------|
| 1. Adım | 100 °C' de kurutma |
| 2. Adım | 180 °C' de 20 sn. Transfer |
| 3. Adım | 150 °C' de 3 – 5 dk. Fikse |

tavsiye edilir.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com