

TUT T 540

Karakteri	Su dayanımına sahip ağaç tutkalı
Kimyasal Karakteri	Polivinilasetat homopolimeri
Görünümü	Beyaz pat
pH değeri	6.0 – 8.0
20°C’de özgül ağırlığı	~ 1,05
İyonik Karakteri	Anyonik
20 °C de Viskozite	14000 – 22000 cp
Depolama	Ürün uygun koşullar altında 5 - 40°C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUT T 540 tahta, sunta kaplama, MDF ve parke yapıştırma, presli laminat tatbikatı, finger joint uygulamaları ile masifleme işlerinde ve iskelet tutkalı olarak kullanılır. Ürün şeffaf bir film oluşturur.

Uygulama tekniği

Yapışacak yüzey kuru ve pürüzsüz olmalıdır. Ürün işleme başlanılmadan önce iyice karıştırılmalı, kullanım sonrasında ise ağız sıkıca kapatılmalıdır.

TUT T 540 rulo ve spatula ile uygulanabilir. Ortam sıcaklığı (oda sıcaklığı) 15°C’nin altında olmamalıdır.

Uygulama alanları

TUT T 540 tahta, sunta kaplama, MDF ve parke yapıştırma, presli laminat tatbikatı ile masifleme işlerinde ve iskelet yapıştırıcısı olarak; fırça, rulo ve silindir ile yüzeylere sürülerek yapıştırma suretiyle uygulanır. Ürün viskozitesi finger joint uygulamaları için idealdir.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com.tr