

FELOSAN ERS NEW

Karakteri	Ön terbiyede uygulanan köpüksüz leke sökücü ve yıkama malzemesi
Kimyasal Karakteri	Yağ alkollü etoksilatları
Görünümü	Renksiz, berrak sıvı
İyonik karakteri	Non - iyonik
%10'luk çözeltinin pH değeri	5.5 – 7.5
20°C'de özgül ağırlığı	~ 1.0
Dayanımı	FELOSAN ERS NEW genel konsantrasyonlardaki suya sertlik veren iyonlara, alkalilere ve asitlere karşı dayanıklıdır. Ürün soğuğa karşı hassastır. Donan ürün eritilmeli ve iyice karıştırılarak homojenize edilmelidir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 24 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

FELOSAN ERS NEW çok iyi ıslatma özelliği ve yıkama gücünün yanısıra mükemmel emülsiyeye etme özelliğine de sahiptir. Bu nedenle kumaş üzerindeki yağ lekelerini çıkarmada kullanılabilir.

Bunun yanı sıra, FELOSAN ERS NEW diğer bütün ön terbiye proseslerinde uygulanabilir .

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

FELOSAN ERS NEW soğuk suyla her oranda seyreltilebilir.

Uygulama alanları

FELOSAN ERS NEW her tür elyaf için ön yıkama malzemesi ve ıslatıcı olarak kullanılır. Çok iyi ıslatma özelliğinden dolayı ürün, makine içerisindeki kumaşın çekim özelliğini iyileştirir. Ağartma ve alkali yıkama reçetelerinde olduğu gibi normal yıkama prosesleri için de uygundur.

Uygulama tavsiyeleri

Diskontinü proseslerde uygulama miktarı,

1.0 - 2.0 g/l FELOSAN ERS NEW

Kontinü proseslerde uygulama miktarı ,

5.0 - 10.0 g/l FELOSAN ERS NEW

şeklindedir.

Diskontinü önterbiye prosesi için reçete örneği :

0.5 - 1.0 g/l	CONTAVAN GAL
1.0 - 2.0 g/l	FELOSAN ERS NEW
1.5 - 2.0 g/l	NaOH 100 %
1.5 - 3.0 g/l	H ₂ O ₂ 50 % boya altı kasarda
6.0 - 8.0 g/l	H ₂ O ₂ 50 % optik beyaz kasarında
0.3 - 0.6 %	TUBOBLANC HA liq

Kontinü önterbiye prosesi için reçete örneği :

Soğuk kasar

6.0 - 10.0 g/l	CONTAVAN GAL
3.0 - 10.0 g/l	FELOSAN ERS NEW
10.0 - 30.0 g/l	NaOH 100 %
20.0 - 60.0 ml/l	H ₂ O ₂ 50 %
0.0 - 5.0 g/l	Sodyum Persülfat

Pad-steam kasar

6.0 - 10.0 g/l	CONTAVAN GAL
3.0 - 10.0 g/l	FELOSAN ERS NEW
10.0 - 20.0 g/l	NaOH 100 %
20.0 - 40.0 ml/l	H ₂ O ₂ 50 %

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Mayıs, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com.tr