

TUT TX 106

Karakteri	Kağıt ve karton sıvama tutkalı
Kimyasal Karakteri	Vinilasetat homopolimeri
Görünümü	Beyaz viskoz sıvı
lyonik Karakteri	Anyonik
pH değeri	6.0 – 7.0
20 °C de Viskozite	4000 – 6000 cps.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında 5-25°C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUT TX 106 her türlü kağıt ve kağıt laminasyon işlemlerinde kullanılır. TUT TX 106 ile şeffaf ve elastik bir film elde edilir. TUT TX 106 direk kullanılabilirdiği gibi su ile seyreltilerek de kullanılabilir.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

TUT TX 106, %5'in üzerinde olmamak ve karıştırmak suretiyle su ile seyreltilebilir.

Uygulama alanları

TUT TX 106 kağıt sıvama makinelerinde her türlü kağıt ve kağıt laminasyon işlemlerinde kullanılır. Dekstrin yerine rahatlıkla kullanılabilir. TUT TX 106 özellikle oluklu masura imalatına uygundur.

TUT TX 106 alçıpan levha yan yapıştırma tutkalı olarak da kullanıma uygundur.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com