

## TUBICOAT AC 541

<b>Karakteri</b>	Akrilat bazlı kendinden çapraz bağlanan sentetik dispersiyon
<b>Kimyasal Karakteri</b>	Poliakrilat
<b>Görünümü</b>	Beyaz sıvı
<b>İyonik karakteri</b>	Anyonik
<b>pH değeri</b>	5.0 – 7.0
<b>20°C’de özgül ağırlığı</b>	~ 1.05
<b>Viskozite</b>	< 1000 cp.
<b>Depolama</b>	Ürün serin bir yerde saklandığı ve donmaya karşı korunduğu takdirde en az 12 ay süreyle depolanabilir.

## Özellikleri

### Film Özellikleri

TUBICOAT AC 541 kuru, sert ve şeffaf bir film tabakası oluşturur. TUBICOAT AC 541 kaplama ve finisaj için daldırma yöntemi ile uygulanabilir. 140°C'nin üzerindeki kurutma sıcaklıklarında yıkama dayanımı olan bir film oluşur.

TUBICOAT AC 541 yüksek mukavemet ve yıkama haslığı istenen formülasyonlarda (masa örtüsü, stor perde vs.) kullanılabilir.

### Uygulama tekniği

TUBICOAT AC 541 sentetik dispersiyon olarak tek başına kullanıldığı gibi çok yumuşak ve yapışkan film oluşturan başka bir sentetik dispersiyon ile karıştırılarak da kullanılabilir. Bu şekilde kullanımı ile filmin sertliği, elastikiyeti, yapışkanlığı veya elde edilmek istenen özellikler kolayca ayarlanabilir.

Çok katlı kaplamalarda, TUBICOAT AC 541 en üst kat kaplamada kullanılırsa alt katları yumuşak ve yapışkan olsa dahi iyi bir tuşe ile mükemmel sonuçlara ulaşılır.

TUBICOAT AC 541, TUBICOAT VERDICKER LP 17 gibi kıvamlaştırıcı dispersiyonları ile karıştırılıp, daha sonra amonyak ilavesi ile kıvamlaştırılabilir.

TUBICOAT AC 541 bütün genel kaplama metodları ile (bıçak, şablon, spreyleme, köpük, fular.) uygulanabilir.

**Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Haziran, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:[info.turkey@cht.com.tr](mailto:info.turkey@cht.com.tr)