

APYROL BO NHF

Karakterleri	Perdelik kumaşlarda köpük kaplama yöntemi ile uygulanan black-out güç tutuşurluk malzemesi
Kimyasal Karakteri	Polimer dispersiyon
Görünümü	Viskoz beyaz sıvı
pH değeri	7.0 – 9.0
Viskozite	10 – 15 dPas
Dayanımı	APYROL BO NHF donmaya karşı hassas olup; donma noktasında yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.
Depolama	Ürün, orijinal kapalı ambalajında uygun şekilde depolandığında en az 12 ay stabildir.

Özellikleri

APYROL BO NHF , perdelik kumaşlarda alev geciktirici performans sağlamak üzere geliştirilen, halojensiz güç tutuşurluk malzemesi içeren bir polimer dispersiyonudur.

- APYROL BO NHF halojen içermez.
- Köpük kaplama yöntemleri ile uygulanmaktadır.
- Köpük aplikasyon sistemleriyle tam uyumlu yapısı sayesinde uygulamada yüksek verimlilik, kumaşta ise üstün performans sunar.
- Yeterli miktarda APYROL BO NHF ile kaplanmış döşemelik kumaşlar, NFPA 701 test standartlarının gerekliliklerini karşılar.
- APYROL BO NHF ile yapılan kaplamalar yüksek örtücülük ve beyazlığa sahiptir.

Uygulama yöntemi

APYROL BO NHF, standart kaplama yöntemleri ile her türlü kumaş kalitesine uygulanabilen bir köpük kaplama dispersiyonudur.

Uygulama miktarı

Gerekli aplikasyon miktarı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Kumaş bileşimi
- Kumaş yoğunluğu

Uygulama Alanları

Güvenli, yumuşak tutumlu ve yüksek performanslı alev geciktirici kaplamalar için ideal çözümler sunar.

PES ve PES karışım perdelik kumaşlar için uygulanabilir.

Uygulama Tekniği

APYROL BO NHF, uygulamadan önce homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır.

İstenen miktarda köpük uygulamasını sağlayan tüm kaplama sistemleri uygundur.

APYROL BO NHF içeren arka kaplamalar, 110 °C sıcaklıkta kurutulup, 160 °C sıcaklıkta yaklaşık 1–2,5 dakika fikse işlemine tabi tutulur.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Şubat 2026

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax: +90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com.tr