

TUBICOAT ACR 5541

Karakteri	Akrilat bazlı kendinden çapraz bağlanan sentetik dispersiyon
Kimyasal Karakteri	Poliakrilat
Görünümü	Beyaz sıvı
İyonik karakteri	Anyonik
pH değeri	5.5 – 7.5
Viskozite	< 500 cps
Depolama	Ürün serin bir yerde saklandığı ve donmaya karşı korunduğu takdirde en az 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUBICOAT ACR 5541 kuru, sert ve şeffaf bir film tabakası oluşturur. TUBICOAT ACR 5541 kaplama ve finisaj için daldırma yöntemi ile uygulanır. 140°C'nin üzerindeki kurutma sıcaklıklarında yıkama dayanımı olan bir film oluşur.

TUBICOAT ACR 5541 yüksek mukavemet ve yıkama haslığı istenen formülasyonlarda (masa örtüsü, stor perde vs.) kullanılabilir. Ürün, özellikle sert tuşesi sayesinde cırtbant uygulamalarında kullanılır.

Uygulama tekniği

TUBICOAT ACR 5541 sentetik dispersiyon olarak tek başına kullanıldığı gibi çok yumuşak ve yapışkan film oluşturan başka bir sentetik dispersiyon ile karıştırılarak da kullanılabilir. Bu şekilde kullanımı ile filmin sertliği, elastikiyeti, yapışkanlığı veya elde edilmek istenen özellikler kolayca ayarlanabilir.

Çok katlı kaplamalarda, TUBICOAT ACR 5541 en üst kat kaplamada kullanılırsa alt katları yumuşak ve yapışkan olsa dahi iyi bir tuşe ile mükemmel sonuçlara ulaşılır.

TUBICOAT ACR 5541, TUBICOAT VERDICKER LP 17 gibi kıvamlaştırıcı dispersiyonları ile karıştırılıp, daha sonra amonyak ilavesi ile kıvamlaştırılabilir.

TUBICOAT ACR 5541 bütün genel kaplama metodları ile (bıçak, şablon, spreyleme, köpük, fular, indirekt uygulama vb.) uygulanabilir.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Haziran, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com