

## TUBICOAT PU 45

<b>Karakteri</b>	Alifatik polyester poliüretan dispersiyonu
<b>Görünümü</b>	Beyaz sıvı
<b>İyonik karakteri</b>	Anyonik
<b>pH değeri</b>	8.0 – 10.0
<b>Dayanımı</b>	TUBICOAT PU 45 soğuşa karşı hassas olup, donma noktasına yakın sıcaklıklarda kalıcı değışiklikler meydana gelir. Ürün 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklara karşı hassastır.
<b>Depolama</b>	Ürün kapalı ambalajında, 25°C'de 12 ay süreyle depolanabilir.

## Özellikleri

TUBICOAT PU 45

- sert, yapışkan olmayan, ışık haslığına sahip filmler oluşturur,
- organik solvent içermez,
- kolaylıkla renklendirilebilir ve birçok yardımcı kimyasal ile uyumludur.

## Uygulama tekniğı

TUBICOAT PU 45 aşağıda belirtilen materyallerin kaplamasında kullanılabilir:

- dokuma ve örgü kumaşlar,
- çanta ve valizler,
- ayakkabı malzemeleri.

Özel efektler elde edilmek üzere TUBICOAT PU 45,

- akrilat dispersiyonları
- uygun silikon dispersiyonları

ile karıştırılabilir. Bu karışımları kullanmadan önce uyumluluğı test edilmelidir.

TUBICOAT PU 45'in kıvamaştırılmasında poliakrilik asit esaslı kıvamaştırıcılar (örn. TUBICOAT VERDICKER LP veya TUBICOAT VERDICKER ASD amonyak ile) kullanılması tavsiye edilir.

TUBICOAT PU 45 tüm kaplama tekniklerinde (bıçak, şablon vs.) uygulanabilir.

### **Kurutma / Fikse**

Optimum haslık dereceleri için 140°C'nin üzerindeki kurutma sıcaklıkları tavsiye edilir.

Akrilat veya silikon dispersiyonları kullanıldığında kurutma ve fikse koşulları da buna göre ayarlanmalıdır.

**Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.**

**Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.**

**Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.**

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**Versiyon:** Haziran, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: [info@cht.com](mailto:info@cht.com), homepage: [www.cht.com](http://www.cht.com)

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email: [info.turkey@cht.com](mailto:info.turkey@cht.com)