

TUT TX 145 P

Karakteri	Seri ve kuvvetli kağıt yapıştırma için esnek film yapan sıvama tutkalı
Kimyasal Karakteri	Fitalat içermeyen polivinilasetat homopolimeri
Görünümü	Beyaz viskoz sıvı
İyonik Karakteri	Anyonik
pH değeri	4.0 – 5.0
20 °C de Viskozite	3000 – 5000 cp
Depolama	Ürün uygun koşullar altında 5-40 °C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUT TX 145 P birçok uluslararası standartta kullanımı sınırlanmış olan fitalat grubunu içermemektedir.

TUT TX 145 P ile şeffaf ve elastik bir film elde edilir. TUT TX 145 P, uygun viskozitesi ve hızlı kuruma özelliği ile her türlü seri ambalaj makinelerinde kullanılabilir. Viskozitede meydana gelebilecek değişimden dolayı ortam sıcaklığına dikkat etmek gerekir (oda sıcaklığı).

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

TUT TX 145 P, %5'in üzerinde olmamak ve karıştırmak suretiyle su ile seyreltilebilir.

Uygulama alanları

TUT TX 145 P karton kutu, oluklu mukavva ve cilt kağıdı imalatında kullanılabilir.

Sıcaklığa bağlı olarak viskozitede meydana gelebilecek değişikliklere dikkat edilmesi ve ürünle çalışırken ortam sıcaklığının kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiđimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com