

APYROL DK HF P

Karakterleri	Döşemelik kumaşların arka yüzeyi için pasta kaplama ile uygulanan güç tutuşurluk malzemesi
Kimyasal Karakteri	Polimer dispersiyon
Görünümü	Viskoz beyaz sıvı
pH değeri	7.0 – 9.0
Viskozite	40 – 60 dPas
Dayanımı	APYROL DK HF P donmaya karşı hassas olup; donma noktasında yakın sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler meydana gelir.
Depolama	Ürün, orijinal kapalı ambalajında uygun şekilde depolandığında en az 12 ay stabildir.

Özellikleri

APYROL DK HF P , döşemelik kumaşlarda alev geciktirici performans sağlamak üzere geliştirilen, halojensiz güç tutuşurluk malzemesi içeren bir polimer dispersiyonudur.

- APYROL DK HF P halojen ve formaldehit içermez* , çevre dostudur.
- APYROL DK HF P ile kaplanmış kumaşlar yumuşak tuşeleri ile öne çıkar.
- Pasta kaplama yöntemleri ile uygulanmaktadır.
- APYROL DK HF P ile kaplanmış kumaşlar, yumuşak tuşesi öne çıkar.
- Yeterli miktarda APYROL DK HF P ile kaplanmış döşemelik kumaşlar, BS 5852 standartlarının gerekliliklerini karşılar.
- Kumaşın alev ile temasında damlama , duman oluşturmaz.

Uygulama yöntemi

APYROL DK HF P genel olarak pasta kaplama aplikasyonunda kullanılır.

Uygulama miktarı

Gerekli aplikasyon miktarı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Kumaş bileşimi
- Kumaş yoğunluğu

BS 5852 standardına (sigara ve bütan gaz testi) göre uygulanan test prosedürünün özellikleri nedeniyle, aplikasyon miktarları önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir.

Yaklaşık bir referans değer olarak, kumaş ağırlığına bağlı olarak yaklaşık %30 oranında bir aplikasyon miktarı dikkate alınabilir.

Uygulama Alanları

- Yüksek performanslı alev geciktirici kaplamalar için ideal çözümler sunar.
- Döşemelik kumaşlar için pasta kaplama yöntemleri ile uygulanabilir.

Uygulama Tekniği

APYROL DK HF P içeren arka kaplamalar, 150–160 °C sıcaklıkta yaklaşık 1–1,5 dakika kurutma işlemine tabi tutulur.

* Bu dokümanda geçen “Formaldehit içermeyen” ifadesi ile ürünün içeriğinde formaldehit içermeyen veya üretim esnasında formaldehit açığa çıkarmayan komponentler kullanıldığını belirtmek isteriz.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Şubat 2026

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax: +90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com.tr